



S 70 Proglas

Glasfaserpackung

Eigenschaften

- Erzeugt keine Hautreizung und ist gesundheitlich unbedenklich (Filamentdurchmesser: 6-10 μ)
- Nicht brennbar DIN 4102 - Glühverlust <1,5 %
- Beständig gegen Öle, Fette, Dämpfe, Lösungsmittel und organische Säuren
- Hydrolytische Beständigkeit nach DIN 12111: Klasse 1
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Enthält keine toxischen Stoffe und Schwermetalle

Einsatzbereich

t°C	-100 ... +550
pH	3 - 9

Haupteinsatzgebiet

- Ofen-, Kessel- und Kamintüren
- Revisionsluken
- Tunnelöfen
- Kessel
- Behälter
- Tür- und Deckeldichtung etc.

Eignung

- Kraftwerk
- Ofenbau

Ausführungen

- Vierkant oder rund geflochten
- Auf Wunsch: Erhöhung der Kompaktheit und Wärmeleitfähigkeit durch zusätzliche Graphitimprägung

Lieferform

Meterware vierkant geflochten.
Auf Anfrage endlose Ringe und Rahmen, spezielle Formteile, Rechteck- und Rundprofile sowie Fahnen- und Sonderprofile.

Quadratischer Querschnitt

Standardgrößen / Gebinde

Größe	Gewicht [g/m]	Gebinde [m]
06 x 06	40	200
08 x 08	70	100
10 x 10	100	100
12 x 12	135	50
15 x 15	220	50
20 x 20	400	50
25 x 25	580	25
30 x 30	830	25
40 x 40	1.450	20



Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.

